

Desmopan 192

100 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 A 90 - 94

injection molding grade; with high mechanical strength for articles subject to wear; Application; Shift lever balls; Roller tires; Coupling elements; Shoe heels

性能	测试条件	单位	标准	数值		
				drying	annealed	-
				according to specifications		
机械性能						
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		92	
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		42	
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		52	
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		590	
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		4, 0	
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		9, 5	
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		17	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		40	
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		25	
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		29	
C 耐磨性		mm³	ISO 4649 method A		32	
C 回弹力		%	ISO 4662		37	
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		85	
热性质						
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1,-4		450	
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1,-4		93	
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1,-4		48	
其他性能 (23 ° C)						
C 密度		kg/m³	ISO 1183-1			1230
建议成型工艺参数说明:						
C 注塑-熔体温度		°C	-	210 - 225		
C 注塑-模具温度		°C	-			20 - 40
C Maximum drying temperature		°C	-			90

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则

Desmopan 192

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com