

Desmopan 487

400 品级系列, 酯类 / 邵氏硬度 A 85 - 89

injection molding grade; grease and oil-resistant; low compression set; good heat resistance; short cycle times; Application; Automotive engineering; roller coating; Seals, membranes; Damping elements

性能	测试条件	单位	标准	数值	干燥	退火	-
					drying	annealed	-
					according		
					to specifications		
机械性能							
C 邵氏硬度 A	1s	-	DIN ISO 7619-1		86		
C 邵氏硬度 D	1s	-	DIN ISO 7619-1		33		
C 最终拉伸强度	200 mm/min	MPa	DIN 53504		41.8		
C 断裂应变	200 mm/min	%	DIN 53504		541		
C 10% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		1.6		
C 50% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		4.5		
C 100% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		5.8		
C 300% 应变时的应力	200 mm/min	MPa	DIN 53504		14.4		
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method A		23		
C 压缩率	72 h; 23 ° C	%	DIN ISO 815-1		13		
C 压缩率	24 h; 70 ° C	%	DIN ISO 815-1, Method C		16		
C 耐磨性		mm ³	ISO 4649 method A		12		
C 回弹力		%	ISO 4662		57		
C 撕裂强度	500 mm/min	kN/m	ISO 34-1		84		
热性质							
C 拉伸储能模量	-20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		183		
C 拉伸储能模量	20 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		36		
C 拉伸储能模量	60 ° C	MPa	ISO 6721-1, -4		24		
其他性能 (23 ° C)							
C 密度		kg/m ³	ISO 1183-1				1196
建议成型工艺参数说明:							
C 注塑-熔体温度		°C	-	230 - 240			
C 注塑-模具温度		°C	-				20 - 40
C Maximum drying temperature		°C	-				80

C 这些性能数据来源于 CAMPUS 塑料数据库并且依据 ISO 10350 标准的国际分类原则



Desmopan 487

声明

Covestro AG
Business Unit Polyurethanes
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Germany
www.TPU.covestro.com
www.covestro.com