

SV1040

EVA | 乙烯-醋酸乙烯共聚物#

泰国TPI

产品用途: 电线电缆, 热熔胶

备注说明: 无粘连, 热稳定剂

物理性能	额定值	单位	测试方法
密度	0.941	g/cm	ASTM D-1505
熔体流动速率 (190°C/2.16 kg)	19	g/10min	ASTM D-1238
VA含量	19	%	TPIPL METHOD
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸屈服强度	4	N/mm	ASTM D-638
拉伸断裂强度	16	N/mm	ASTM D-638
极限伸长率	820	%	ASTM D-638
硬度 (shore D)	34		DIN 53505
热性能	额定值	单位	测试方法
熔融温度	83	°C	ASTM D-3418
维卡软化温度	54	°C	ASTM D-1525