

Stanyl® TW271B6

(PA46+PTFE)-CF30

30%碳纤增强, 热稳定, 摩擦磨损改良

Print Date: 2019-04-09

性能	典型资料	单位	测试方法
流变性能 干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.3 / *	%	ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.7 / *	%	ISO 294-4
机械性能 干 / 已调节			
拉伸模量	24000 / 14500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (120°C)	13500 / -	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (160°C)	12000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (180°C)	11500	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸模量 (200°C)	11000	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	260 / 170	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力 (120°C)	140 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力(160°C)	115	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (180°C)	105	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸应力 (200°C)	95	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	1.7 / 3.5	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(120°C)	3.1 / -	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(160°C)	3.1	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(180°C)	3.1	%	ISO 527-1/-2
断裂应变(200°C)	3.1	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	23000 / -	MPa	ISO 178
无缺口简支梁冲击强度(+23°C)	50 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度(-30°C)	50 / 55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	7 / 17	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-30°C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能

干 / 已调节

帝斯曼提供的所有有关产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量。其他性能和承担可能带来的后果。
“典型值只是指导性的, 不可解释为具有约束力的规范。”
© DSM 2018

性能

Stanyl® TW271B6

Print Date: 2019-04-09


性能	典型资料	单位	测试方法
熔融温度(10°C/min)	295 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度(1.80 MPa)	290 / *	°C	ISO 75-1/-2
线热膨胀系数(平行)	0.25 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.35 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2

其它性能

干 / 已调节

吸湿率	2.4 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1320 / -	kg/m ³	ISO 1183

Tens. fatigue 8Hz, T, R=0.1, dry



帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。
“典型值只是指导性的，不可解释为具有约束力的规范。”
© DSM 2018