

VC590

에틸렌비닐아세테이트공중합체

제품 정보

특징

- ◆ VA함량 28%
- ◆ 와이어 & 케이블용

주요 용도

- ◆ 와이어, 케이블 코팅, 산업용 발포체

항 목 ¹			
물리적 특성	시험 방법	대표치	
용융 지수	ASTM D1238	4.0	g/10min
밀 도	ASTM D1505	0.952	g/cm³
VA 함량	LC Method	28	wt.%
기계적 특성			
파단점 응력	ASTM D638	203	kgf/cm² 19.9 MPa
파단점 신율	ASTM D638	800	%
열적 특성			
융점	LC Method	72	°C
VICAT 연화점	ASTM D1525	47	°C
기타 특성			
경도 (Shore D)	ASTM D2240	30	D scale

NOTE

ISO 9001, 14001, /TS 16949

¹ 항목: 물성 DATA는 참고자료일 뿐 제품 규격은 아닙니다.